

Consorzio
ITALINTUMESCENTI
 Socio Fondatore

Aithon Ricerche s.a.s.
 via Mazzini 68
 21020 Ternate (Varese)
 tel. 0332/964550
 fax 0332/964529
 mail@aithon.it

Aithon Ricerche

www.aithon.it

SALVALEGNO L30 FINITURA A CERA

DESCRIZIONE

Dispersione di cere dure naturali modificate ed oli vegetali per la finitura di superfici lignee protette con Salvalegno L30.

Appositamente formulata per non interferire con la protezione dal fuoco offerta dall'impregnante Salvalegno L30.

VERSIONI

Disponibile nelle versioni NEUTRA e NOCE SCURO.

DATI TECNICI

Peso specifico	0,8 g/ml
Colore	paglierino (versione neutra)
Flash point	>21°C, fino a completa evaporazione dei solventi.
Durata:	12 mesi nei contenitori originali sigillati, conservati a temperatura compresa tra 5 e 35°C.

APPLICAZIONE

Metodo Applicabile a pennello, a straccio o a spruzzo.

Stendere uniformemente con pennello, straccio, o spugna sulla superficie da trattare; dopo circa 30 minuti strofinare con una spazzola morbida.

Nella stagione fredda la cera può essere delicatamente riscaldata per facilitarne l'applicazione.

Per l'applicazione a spruzzo si raccomanda di consultare I nostri tecnici.

Eventuali sbiancamenti che si possono verificare con la versione NEUTRA vengono rimossi strofinando energicamente la superficie.

Su superfici di legno irregolari e in presenza di fori di tarli la versione NOCE SCURO ha il vantaggio di evitare sbiancamenti.

Temperatura di appl. compresa tra 10°C e 30°C

Quantità consigliata 20 – 50 g/mq in un'unica mano.

Confezioni Secchielli in PE riciclabili da 16 Kg.