

Consorzio
ITALINTUMESCENTI
Socio Fondatore

Aithon Ricerche s.a.s.
via Mazzini 68
21020 Ternate (Varese)
tel. 0332/964550
fax 0332/964529
mail@aithon.it

Aithon Ricerche

www.aithon.it

VELATURE per Salvalegno L30

DESCRIZIONE

Vernice autoestinguente all'acqua appositamente formulata per correggere l'aspetto del legno, già protetto con l'impregnante Salvalegno L30, con una velatura.

E' utilizzata soprattutto nel restauro di soffitti lignei quando si desidera dare una maggiore luminosità all'ambiente, o si desidera mascherare difetti del legno, senza però rinunciare a mantenere a vista la venatura.

E' stata formulata in modo da preservare la protezione dal fuoco già ottenuta con l'impregnante Salvalegno L30.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Dopo un'accurata pulizia delle superfici applicare l'impregnante ignifugo - antitarlo - fungicida Salvalegno L30.

APPLICAZIONE

Metodo Dopo un'accurata miscelazione dei due componenti il prodotto è pronto per l'applicazione a pennello, o a rullo o a spruzzo, dopo essere stato accuratamente miscelato a mano.

Applicare una o due mani, secondo il grado di finitura richiesto, intervallate di almeno tre ore.

Temperatura di appl. compresa tra 10°C e 30°C

Umidità massima del legno Pur essendo una vernice all'acqua, si raccomanda di evitare di applicare il prodotto su legno con umidità superiore al 12%.
A livelli superiori di umidità si possono verificare problemi di adesione.

Umidità ambientale non oltre 75%

Diluyente il prodotto è pronto per l'uso. Se richiesto è possibile diluirlo con acqua. Si consiglia di evitare acqua con contenuto di calcare superiore al 20%, perchè riduce la stabilità del prodotto.

Solvente per lavaggi acqua e detersivi

DURATA 12 mesi nei contenitori originali sigillati, conservati a temperatura compresa tra 5 e 35°C. Proteggere dal gelo.

CONFEZIONI Unità da 5 Kg totali (4,9 Kg + 100 g)