

AITHON F4X

FINITURA ALL'ACQUA PER AMBIENTI INTERNI ED ESTERNI
Raccomandata come finitura per il ciclo Aithon AL20X

DATI TECNICI

Densità	1,10 g/ml
Solidi in volume	32 ±2%
VOC	< 35 g/l
Tempo di essiccazione	30 minuti al tatto (20°C, 55% U. R.)
Intervallo tra le mani	una mano al giorno

AITHON F4X può essere applicata a pennello, spruzzo o rullo. Per l'applicazione di AL20X – F4X vedere anche la scheda tecnica del prodotto Aithon AL20X o contattare il nostro servizio tecnico.

APPLICAZIONE

Si consiglia di applicare 60 g/m² per mano (ovvero 20 microns secchi, pari a 62 microns umidi)

Ambiente interno:

Applicazione di una o due mani di finitura.

Ambiente esterno:

Applicazione di due mani incrociate di finitura.

DILUIZIONE

La finitura può essere diluita in acqua (0 – 10%)

PULIZIA

Procedere alla pulizia degli attrezzi con acqua e detersivi neutri.

MAGAZZINAGGIO

Proteggere dal gelo. Conservare a temperature comprese tra 7 – 30 °C.

Questa emissione della scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti..

I dati, le specifiche, le indicazioni e le raccomandazioni fornite in questa scheda tecnica sono solamente il risultato di test effettuati in condizioni controllate e/o appositamente definite. La loro accuratezza, la completezza o l'adeguatezza, in relazione alle effettive condizioni di applicazione saranno da verificare esclusivamente da parte dell'acquirente e / o utente.

Aithon Ricerche internazionale non si assume alcuna responsabilità in merito all' applicazione effettiva. L'applicazione e il risultato finale dipendono in gran parte dalle condizioni ambientali decorrenti durante l'applicazione. Questo prodotto è destinato solo per uso professionale; questo implica che l'utente possiede una sufficiente conoscenza per utilizzare correttamente il prodotto per quanto riguarda gli aspetti tecnici e di sicurezza sul lavoro.

Dati del prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso. Le ultime versioni di schede tecniche, schede di sicurezza e manuali di applicazione sono disponibili sul nostro sito internet www.aithon.eu o possono essere richieste al nostro Servizio Tecnico.